

各类稀释剂

Q/GHTD 109

稀释剂是用来调节油漆粘度，以符合不同场合施工的需要。但若使用不当，漆膜易产生弊病，导致油漆早期失效，甚至发生爆炸、火灾等事故，为正确使用稀释剂，请仔细阅读施工指南，并注意防火安全问题。

编码	稀释剂名称	闪点	用途
101 101	氯化橡胶漆稀释剂	37℃	氯化橡胶漆
102 102	丙烯酸漆稀释剂	28℃	丙烯酸漆
103 103	环氧、环氧沥青漆稀释剂	27℃	环氧、环氧沥青漆
104 104	醇酸、酚醛漆稀释剂	35℃	醇酸、酚醛、油性漆
105 105	沥青漆稀释剂	48℃	沥青漆
106 106	环氧型车间底漆稀释剂	2℃	702、703 车间底漆
107 107	无机硅酸锌漆稀释剂	15℃	704、E06-1
109 109	芳香族聚氨酯漆稀释剂	24℃	1900 导电漆
110 110	可复涂聚氨酯漆稀释剂	15℃	聚氨酯面漆