

SIGMAZINC™ 11

环氧富锌底漆 11

简介

单组份无机硅酸锌涂料

主要性能

- 只需要单道涂层的重防腐底漆
- 优异的腐蚀防护性能
- 干燥环境下的涂层耐干热温度可高达摄氏 400°C (华氏750°F)

颜色与光泽

- 灰色
- 平光

基本数据 摄氏20°C (华氏68°F)

混合后参数	
组份数	单组份
密度	2.1 千克/升 (17.5 磅/美制 加仑)
体积固含量	58 ± 2%
VOC (出厂值)	最大值 263.0 克/千克 (欧盟标准Directive 1999/13/EC, SED) 英国标准UK PG 6/23(92) 附录 3: 最大值 559.0 克/升 (约 4.7 磅/美制 加仑)
推荐干膜厚度	65 微米 (2.6 密耳)
理论涂布率	8.9 米 ² /升 用于 65 微米 (358 英寸 ² /美制 加仑 用于 2.6 密耳)
指触干	7 分钟
覆涂间隔	最短: 16 小时 参见覆涂间隔时间表
储藏有效期	至少 9 月 但须储存于阴凉和干燥环境下

备注:

- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表

推荐底材状况与温度

裸钢

- 裸钢 : 磨料喷射清理达到国际标准 ISO- 8501-1d的Sa 2½ 级或美国涂层防腐学会标准 SSPC-SP 10级, 表面粗糙度满足 35 – 65 微米 (1.4 – 2.6 密耳)。
- 经确认可兼容配套的前期涂层, 表面必须洁净干燥, 已除尽了所有污染物。

底材温度和施工条件

- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上
- 在涂装施工和涂层固化过程中应将环境的相对湿度调控到 50% 和 95%之间。



SIGMAZINC™ 11

环氧富锌底漆 11

使用说明

- 使用前搅拌均匀
- 涂装前最好应将各组份或混合后的漆料温度调控到 摄氏15°C (华氏59°F)以上, 不然则可能需要添加稀释剂, 以便将漆料粘度调整到适合施工的粘稠状态。
- 过多添加稀释剂通常会导致湿膜的抗流挂性能降低
- 在涂装施工和涂层固化期间必须确保足量的持续通风 (参阅表{1433} 和 {1434})

有气喷涂

推荐稀释剂

稀释剂 21-06

稀释剂用量

5 - 10%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径

1.5 - 3.0 毫米 (约 0.060 - 0.110 英寸)

喷嘴压力

0.2 - 0.3 兆帕(约 2 - 3 大气压; 29 - 44 磅/英寸²)

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂

稀释剂 21-06

稀释剂用量

5 - 10%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径

约 0.43 毫米 (0.017 英寸)

喷嘴压力

10.0 - 15.0 兆帕 (约 100 - 150 大气压; 1451 - 2176 磅/英寸²)

刷涂/辊涂

推荐稀释剂

稀释剂 21-06

稀释剂用量

0 - 3%

清洗溶剂

稀释剂 21-06

SIGMAZINC™ 11

环氧富锌底漆 11

补充参数

干膜厚度为65 微米 (2.6 密耳)涂层的覆涂间隔时间表			
覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	10°C (50°F)	20°C (68°F)
确认可兼容 配套的外面漆	最短覆涂间隔时间	24 小时	16 小时
	最长覆涂间隔时间	可延长	可延长

备注:

- 含有锌粉的底漆表面会形成锌盐；在覆涂后道涂层之前最好不要在外暴露时间太久。
- 在洁净的室内大气环境中，覆涂后道涂层的涂装间隔时间可长达数月。
- 在清洁的室外环境中，涂层持续外露的最大间隔期为14天，但在工业大气或海洋大气环境条件下，间隔期要相应缩短。
- 在覆涂施工前，表面如有可以看得见的污染物，则必须视具体情况相应地采取高压水清洗或扫砂清理或动力工具打磨等适宜方式予以清除。

干膜厚度为65 微米 (2.6 密耳)涂层的固化时间表		
底材温度	表干	完全干硬
摄氏10°C (华氏50°F)	10 分钟	30 分钟
摄氏20°C (华氏68°F)	7 分钟	20 分钟

备注:

- 涂层干燥时间取决于环境的大气温度和基材表面温度以及漆膜厚度、通风状况、相对湿度。
- 在温度较低则用时相应延长，在温度较高时则用时相应缩短。

安全防范

- 涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表 1430, 1431 和相关的材料安全数据说明书
- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆。

全球适用

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective and Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

参考信息

• 产品数据说明	敬请参阅 信息表	1411
• 密闭舱室内的安全工作	敬请参阅 信息表	1433
• 通风技术指导	敬请参阅 信息表	1434
• 钢材表面处理	敬请参阅 信息表	1490

质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商贸行为所作出明示或暗示的保证；包括不遵循限制条件的滥用情况，任何针对特殊诉求或用途的其它保证，不属此列范围，庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔，购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内，同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日后壹(1)年之内，以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题，将有碍于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿！



PPG Protective &
Marine Coatings

Bringing innovation to the surface.™

SIGMAZINC™ 11

环氧富锌底漆 11

责任限度

在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。

本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确认为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此，对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏，庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据，都有可能就会导致无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书，购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书 公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings) 的官方网页：www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时，应以英文原版为准。

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.



PPG Protective &
Marine Coatings

Bringing innovation to the surface.™