

环氧底漆/面漆

产品概述 一种耐磨、表面容忍型、双组份环氧底漆/面漆。

预期用途 一种防锈底漆/面漆，用于甲板、甲板设备和货舱。
仅用于在航保养。

产品信息	颜色	ISA420-红色, ISA430-绿色, ISA450-灰色
	面漆/光泽	无光
	乙组份 (固化剂)	ISA426
	体积固体份	65% ±2% (ISO 3233:1998)
	混合比例	甲组份 : 乙组份=5 : 1 (体积比)
	标准膜厚	75 微米干膜厚 (115 微米湿膜厚)
	理论涂布率	在 75 微米干膜厚时理论涂布率为 8.67 米 ² /公升，允许适当的损耗系数
	施工方法	刷涂, 辊涂
	闪点	甲组份 35°C; 乙组份 25°C; 混合后 28°C
	熟化时间	不需要

干燥资料	5°C	10°C	25°C	35°C
表干 [ISO 9117/3:2010]	6 小时	4 小时	2 小时	30 分钟
硬干 [ISO 9117-1:2009]	8 小时	6 小时	4 小时	90 分钟
混合后施工时间	5 小时	3 小时	2 小时	60 分钟

复涂数据 - 见“限定”一节

复涂下列产品时	底材温度							
	5°C		10°C		25°C		35°C	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
Intergard 740	12 小时	7 天	8 小时	7 天	4 小时	7 天	90 分钟	7 天
Intersheen 579	12 小时	24 小时	8 小时	24 小时	4 小时	24 小时	90 分钟	24 小时
Interstores 环氧底漆	12 小时	28 天	8 小时	28 天	4 小时	28 天	90 分钟	28 天
Interstores Polyurethane	12 小时	7 天	8 小时	7 天	4 小时	7 天	90 分钟	3 天
Interthane 990	12 小时	7 天	8 小时	7 天	4 小时	7 天	90 分钟	3 天

法定数据	挥发性有机化合物	326 克/公升(原装涂料) (EPA 方法 24) 225 克/千克(原装液体油漆)。欧盟溶剂排放指导 (委员会指导 1999/13/EC)
		挥发性有机化合物值是典型值，仅提供用来作为参考。它们可能会随着诸如颜色和常规制造误差之类因素的改变而发生变化。

环氧底漆/面漆

证书

当作为已核准的方案的一部分使用时，该产品拥有以下证书：

- 食品接触 - 装载谷物 (NOHH)
- 耐火性 - 符合“海洋设备指导”的规定
- 耐火性 - 符合低播焰要求 (Exova Warringtonfire)
- 耐火性 - “烟雾及毒性”(Exova Warringtonfire)

有关详细情况，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

体系及配套性

有关最适于待保护表面的油漆配套，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

表面处理

按照标准的“全球船舶涂料使用规范 (Worldwide Marine Specifications) ”使用。

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。

采用高压淡水冲洗或一般淡水冲洗，以合适为准，并按照 SSPC - SP1 溶剂清理标准除去所有油或油脂、可溶性污染物以及其它外来物质。

在航保养-裸露钢板和腐蚀

手动或动力工具清理至少至 St2 (ISO 8501-1:2007) 标准。注：必须除去所有氧化皮，不能采用敲铲或针枪合适处理的区域，应局部喷砂至少至 Sa2 (ISO 8501-1:2007) 标准。一般说来，该方法适用于 C 级或 D 级钢材。

Interstores Epoxy Primer 适于搭接施工在大多数旧涂层体系上。疏松或片状脱落的涂层应铲除至牢固边缘，且 Interstores Epoxy Primer 应搭接 2 - 3 厘米 (1 英寸) 施工在现有涂层上。有光环氧和聚氨酯可能需要进行打磨。

完整涂层：

该产品可作为统涂涂层施工在大多数至少已有3个月漆龄、一般类型的旧涂层上。建议在某种一般类型的涂层上施工统涂涂层时，先进行小样试验。关于可接受的涂层类型和所需的表面处理程度，请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

控制精确的漆膜厚度至关重要，特别是在复涂现有涂层体系时。

有关特殊建议，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

注意事项

用于北美地区的海洋环境，可采用下列表面处理标准：

SSPC-SP10 代替 Sa2.5 (ISO 8501-1:2007)

SSPC-SP6 代替 Sa2 (ISO 8501-1:2007)

SSPC-SP2 代替 St2 (ISO 8501-1:2007)

环氧底漆/面漆

施工	
混合	涂料分装两个容器中，作为一组供应。使用时应始终按供应的比例整组混合。 (1) 采用动力搅拌器搅拌基料(甲组份)。 (2) 混合全部固化剂(乙组份)与基料(甲组份)，并采用动力搅拌器彻底搅拌。
稀释剂	不推荐使用。仅在特殊情况下，采用国际牌 GTA220 (以体积计，最高量为 5%)。稀释不要超过当地环保法规所允许的范围。
无气喷涂	不建议采用无气喷涂进行施工。
传统型喷涂	不推荐采用传统型喷涂方法进行施工。
刷涂	推荐使用
辊涂	推荐使用
清洁剂	国际牌 GTA220/GTA822
工作中止及清理	所有设备在使用后应立即采用国际牌 GTA220/GTA822 进行清洗。不要超过混合后施工时间。所有剩余油漆和空容器应按照当地适宜的规章/法律进行处置。
焊接	如果在涂有该产品的金属上进行焊接或火焰切割，会散发灰尘和烟雾，需使用合适的个人防护设备及局部通风排气设施。在北美，按照 ANSI/ASC Z49.1 “焊接和切割中的安全事项”中的指示进行操作。
安全	所有与该产品的施工和使用有关的工作，均应按照国家关于健康、安全和环境保护方面的标准和规定进行。

使用该产品前，应获取、参阅并遵循该产品“材料安全说明书”有关健康和安全方面的信息规定。参阅并遵守“材料安全说明书”和包装容器标牌上的所有预防措施。如果您未完全了解这些告诫和规定，或者不能严格遵守，请勿使用该产品。在该产品的施工和干燥过程中，必须采用合适的通风和防范措施，将溶剂蒸汽浓度控制在安全限定值以内，以防止发生中毒或缺氧的危险。采取保护措施，避免皮肤和眼睛与该产品接触(例如：手套、护目镜、面罩、隔离霜等)。具体安全措施应视施工方法和工作环境而定。

紧急联系电话：

美国/加拿大 - 医疗咨询电话 1-800-854-6813

欧洲 - 联系电话 (44) 191 4696111。医院及医生诊视电话 (44) 207 6359191

中国 - 联系电话 (86) 532 83889090

其他地区 - 与地区办事处联系

环氧底漆/面漆

限制

Interstores Epoxy Primer 不适用于浸水区域。
 当此涂料施工于处理至St2 (ISO 8501-1:2007) 的钢板上时, 可获得最佳性能。
 与所有环氧基料的涂料一样, Interstores Epoxy Primer 曝露于紫外光下会出现粉化现象。
 复涂数据仅作参考之用, 应视当地的气候和环境条件而定。有关特殊建议, 请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。
 在好天气下施工。待涂表面的温度必须至少高于露点 3°C。除非另有特殊指令, 为达到最佳施工性能, 在混合和施工前, 将涂料温度提升到 21-27 °C 之间。未混合的涂料 (在盖紧的容器中) 应按该产品说明书“贮存”一节中规定的方式进行保护性贮存。此处提及的技术和施工数据之目的, 是为制定一个涂料施工程序的总则。测试性能结果来自于受控的实验室环境, 国际油漆 (International Paint) 并不声称所公布的测试结果, 或任何其它测试, 精确代表所有现场环境中所得到的结果。由于施工应用, 环境和设计参数变化很大, 所以在进行涂料选择、性能证实或使用时应十分小心谨慎。

包装规格	包装规格	甲组份		乙组份	
		体积	包装	体积	包装
	20 公升	16.67 公升	20 公升	3.33 公升	5 公升
	5 美加仑	4.17 美加仑	5 美加仑	0.83 美加仑	1 美加仑

有关其它包装尺寸, 请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

单位装运重量	包装规格	包装重量
	20 公升	30.35 千克
	5 美加仑	59.4 磅

贮存	保存期限	甲组份 – 在25°C时为18个月 乙组份 – 在25°C时为12个月 此后需复查。贮存在阴凉、干燥的场所, 远离热源和火源。

全球供应情况 请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

重要声明

本产品说明书中所提供的资料并非详尽无遗, 任何人因任何原因, 未首先经我们书面确认而使用本说明书特别推荐以外的任何产品, 则自行承担产品对其预期目的适用性这一风险。虽然我们竭力保证我们对产品所提供的建议 (无论在本说明书中或以其它方式提供的) 均正确无误, 但我们无法控制底材的质量或状况或影响本产品施工和使用的多种因素。因此, 除非我们特地书面同意这种做法, 否则我们对于所产生的任何产品性能问题, 或因使用产品而导致的损失或损坏在法律允许的最大范围内概不负责。因此, 我们拒绝承担一切通过法律或其它方式明示或暗示的保证, 包括但不限于对特定目的之可销售性或适用性作出任何暗示性保证。所有供应的产品及提供的技术指导隶属于我们的销售条款和条件。您应获取本文件的副本并仔细阅读。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们不断开发产品的政策随时进行修改。在使用产品前, 与当地代表联系检查所持产品说明书为最新版本是用户的职责。

本产品说明书中提到的所有商标均为Akzonobel (阿克苏诺贝尔) 集团公司之商标或已许可给Akzonobel (阿克苏诺贝尔) 集团公司。
 © AkzoNobel, 2015