

产品概述

一种浅色、环氧通用底漆。

预期用途

用作压载舱、外部船体、隔离舱、空舱、甲板、货舱和原油舱内的防锈通用底漆。
适于与控制型阴极保护一起使用。
用于新造船或维修和保养。

产品信息

颜色	KUA602-灰色, KUA606-红色
面漆/光泽	不适用
乙组份 (固化剂)	KUA603
体积固体份	68% ±2% (ISO 3233:1998)
混合比例	甲组份 : 乙组份=4 : 1 (体积比)
标准膜厚	160 微米干膜厚 (235 湿膜厚)
理论涂布率	在 160 微米干膜厚时理论涂布率为 4.25 米 ² /公升, 允许适当的损耗系数
施工方法	无气喷涂, 刷涂, 辊涂
闪点	甲组份 26°C; 乙组份 33°C; 混合后 27°C

干燥资料	5°C	10°C	25°C	35°C
表干 [ISO 9117/3:2010]	26 小时	22 小时	9 小时	3 小时
硬干 [ISO 9117-1:2009]	40 小时	30 小时	12 小时	5 小时
混合后施工时间	6 小时	5 小时	4 小时	2 小时

复涂数据 - 见“限定”一节

复涂下列产品时	底材温度							
	5°C		10°C		25°C		35°C	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
Intergard 263	24 小时	4 月	16 小时	4 月	6 小时	4 月	4 小时	3 月
Intergard 269	40 小时	6 月	30 小时	6 月	12 小时	6 月	6 小时	5 月
Intergard 410	40 小时	4 月	30 小时	4 月	12 小时	4 月	6 小时	3 月
Intergard 5600 浸水区域	40 小时	28 天	30 小时	28 天	12 小时	28 天	6 小时	21 天
Intergard 5600 非浸水区域	40 小时	4 月	30 小时	4 月	12 小时	4 月	6 小时	3 月
Intergard 740	24 小时	28 天	18 小时	28 天	6 小时	28 天	4 小时	21 天
Interthane 990	40 小时	5 天	30 小时	5 天	12 小时	5 天	6 小时	3 天

法定数据

挥发性有机化合物 304 克/公升(原装涂料) (EPA 方法 24)

挥发性有机化合物值是典型值, 仅提供用来作为参考。它们可能会随着诸如颜色和常规制造误差之类因素的改变而发生变化。

证书

当作为已核准的方案的一部分使用时，该涂料具有下列证书：

- 食品接触 - 装载谷物 (NOHA)
- 耐火性 - 符合“海洋设备指导”的规定
- 耐火性 - 符合低播焰要求 (WFR) - (IMO Resolution A653 (16))

有关详细情况，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

体系及配套性

有关最适于待保护表面的油漆配套，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

表面处理

按照标准的“全球船舶涂料使用规范 (Worldwide Marine Specifications) ”使用。

待涂的所有表面必须清洁、干燥且无任何污染物。

采用高压淡水冲洗或一般淡水冲洗，以合适为准，并按照 SSPC - SP1 溶剂清理标准除去所有油或油脂、可溶性污染物以及其它外来物质。

当作为临时底漆用于保护喷砂表面时，Intergard 5600 可施工在 Intergard 269 上。底漆表面应干燥且无任何污染物，Intergard 5600 必须在规定的复涂间隔时间内进行施工(请参阅 Intergard 269 的产品说明书)。

新造船

在需要处，除去焊接飞溅物并磨光焊缝和锐边。

焊缝和车间底漆的损坏区域应采用喷砂清理处理至 Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) 标准或采用动力工具处理至 Pt3 (JSRA SPSS:1984)。

完整的核准车间底漆必须清洁、干燥，且不含可溶盐和任何其它表面污染物。

未经核准的车间底漆需通过喷砂完全清理至 Sa2.5 (ISO 8501-1:2007)。在某些情况下，也可接受扫砂处理至规定的国际油漆 (International Paint) 标准 (如，AS2 或 AS3)。有关具体建议，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

大修

磨料喷砂清理至 Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) 标准。

维修

请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

对于已喷砂区域，应在氧化发生前施工底漆。如果确实已发生氧化，则整个氧化区域应再行喷砂至上述规定的标准。

在航保养

关于液舱涂装工程，请向国际油漆 (International Paint) 咨询应遵循的详细液舱涂装程序。

有关具体建议和程序，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

施工	
混合	涂料分装在一个容器中，作为一组供应。使用时应始终按供应比例整组混合。一组油漆一经混合，则必须在规定的混合后施工时间内使用。 1)采用动力搅拌机搅拌基料(甲组份)。 2)混合全部基料(甲组份)和固化剂(乙组份)，并采用动力搅拌机彻底搅拌。
稀释剂	国际牌 GTA220。稀释不要超过当地环保法规所允许的范围。
无气喷涂	推荐使用 喷嘴尺寸 0.53-0.66 毫米 (21-26 thou) 喷嘴处的输出流体总压力不低于 176 千克/厘米 ² (2500磅/平方英寸)
刷涂	刷涂施工仅建议用于小面积。可能需要多道涂层，以达到规定的膜厚。
辊涂	辊涂施工仅建议用于小面积。可能需要多道涂层，以达到规定的膜厚。
清洁剂	国际牌 GTA415/GTA822
工作中止及清理	不要让涂料残留在软管、喷枪或喷涂设备中。采用国际牌 GTA415/GTA822 彻底冲洗所有设备。一组油漆一经混合，不应再行密封，施工中如停顿时间过长，建议重新混合各组份，再开始施工。 所有设备在使用后应立即采用国际牌 GTA415/GTA822 进行清洗。在一天的工作过程中定时冲洗喷涂设备是一种良好的工作习惯。清洗次数取决于喷涂数量、温度和使用时间(包括耽搁的时间)。不要超过涂料的混合后施工时间。 所有剩余涂料和空容器应按照当地适宜的规章/法律进行处置。
焊接	如果在涂有该产品的金属上进行焊接或火焰切割，会散发灰尘和烟雾，需使用合适的个人防护设备及局部通风排气设施。在北美，按照 ANSI/ASC Z49.1 “焊接和切割中的安全事项”中的指示进行操作。
安全	所有与该产品的施工和使用有关的工作，均应按照国家关于健康、安全和环境保护方面的标准和规定进行。 使用该产品前，应获取、参阅并遵循该产品“材料安全说明书”有关健康和安全方面的信息规定。参阅并遵守“材料安全说明书”和包装容器标牌上的所有预防措施。如果您未完全了解这些告诫和规定，或者不能严格遵守，请勿使用该产品。在该产品的施工和干燥过程中，必须采用合适的通风和防范措施，将溶剂蒸汽浓度控制在安全限定值以内，以防止发生中毒或缺氧的危险。采取保护措施，避免皮肤和眼睛与该产品接触(例如：手套、护目镜、面罩、隔离霜等)。具体安全措施应视施工方法和工作环境而定。 紧急联系电话： 美国/加拿大 - 医疗咨询电话 1-800-854-6813 欧洲 - 联系电话 (44) 191 4696111。医院及医生诊视电话 (44) 207 6359191 中国 - 联系电话 (86) 532 83889090 上海- 联系电话 (86) 21 62679090 其他地区 - 与地区办事处联系

限制

该产品在 5°C 以下不会充分固化。

为了达到最佳性能，固化温度应高于 10°C。

干燥时间和复涂间隔时间可能会由于现场因素，例如：舱室形状或通风速率等的影响而发生变化。

Intergard 5600不得用于包括Intergard 5620的方案中。

复涂数据仅作参考之用，应视当地的气候和环境条件而定。有关特殊建议，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

在好天气下施工。待涂表面的温度必须至少高于露点 3°C。除非另有特殊指令，为达到最佳施工性能，在混合和施工前，将涂料温度提升到 21-27 °C 之间。未混合的涂料（在盖紧的容器中）应按该产品说明书“贮存”一节中规定的方式进行保护性贮存。此处提及的技术和施工数据之目的，是为制定一个涂料施工程序的总则。测试性能结果来自于受控的实验室环境，国际油漆 (International Paint) 并不声称所公布的测试结果，或任何其它测试，精确代表所有现场环境中所得到的结果。由于施工应用，环境和设计参数变化很大，所以在进行涂料选择、性能证实或使用时应十分小心谨慎。

在某些气候条件下，特别是在低温和高湿度情况下，干燥过程中涂层表面会发生胺析出。为防止此种情况的发生，当温度低于 25°C 时，建议混合和油漆施工之间的熟化时间为 30 分钟

包装规格	包装规格	甲组份		乙组份	
		体积	包装	体积	包装
	20 公升	16 公升	20 公升	4 公升	5 公升
有关其它包装尺寸，请向国际油漆 (International Paint) 咨询。					
单位装运重量	包装规格	包装重量			
	20 公升	28.84 千克			
贮存	保存期限	在 25°C 时为 12 个月。此后需复查。贮存在阴凉、干燥的场所，远离热源和火源。			

全球供应情况

请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

重要声明

本产品说明书中所提供的资料并非详尽无遗，任何人因任何原因，未首先经我们书面确认而使用本说明书特别推荐以外的任何产品，则自行承担产品对其预期目的适用性这一风险。虽然我们竭力保证我们对产品所提供的建议(无论在本说明书中或以其它方式提供的)均正确无误，但我们无法控制底材的质量或状况或影响本产品施工和使用的多种因素。因此，除非我们特地书面同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题，或因使用产品而导致的损失或损坏在法律允许的最大范围内概不负责。因此，我们拒绝承担一切通过法律或其它方式明示或暗示的保证，包括但不限于对特定目的之可销售性或适合作任何暗示性保证。所有供应的产品及提供的技术指导隶属于我们的销售条款和条件。您应获取本文件的副本并仔细阅读。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们不断开发产品的政策随时进行修改。在使用产品前，与当地“国际油漆代表”一起检查所持产品说明书为最新版本是用户的职责。

 以及所有本产品说明书中提到的产品名称均为 AkzoNobel (阿克苏诺贝尔) 之商标或已许可给 AkzoNobel (阿克苏诺贝尔)。