

SIGMAPRIME® 700

高固态多用途环氧漆 700

简介

基于纯环氧技术的多功能通用型环氧防腐底漆

主要性能

- 用做船舶压载水舱、甲板、干舷、上层建筑、船壳外板、货油舱和干货舱等部位防护涂层配套体系的通用底漆
- 在设计预期的使用环境下具有上佳的耐磨性能
- 对钢铁底材及其镀锌件表面有良好的附着力
- 在有色金属表面有良好的附着力
- 良好的润湿和流平性能
- 良好的耐水和防腐性能
- 固化温度可低至摄氏5°C (华氏41°F)
- 适用于建造过程中对焊缝和环氧涂层破损处进行修补涂装。
- 优异的可覆涂性
- 能用大部分的醇酸漆、氯化橡胶漆、乙烯漆、环氧漆和双组份聚氨酯面漆进行覆涂
- 可兼容配套设计精准的阴极保护体系
- 适合于湿喷砂处理表面 (有潮气或干燥)

颜色与光泽

- 灰色、红棕色、黄/绿色、绿色
- 蛋壳光

基本数据 摄氏20°C (华氏68°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.4 千克/升 (11.7 磅/美制 加仑)
体积固含量	70 ± 2%
VOC (出厂值)	最大值 227.0 克/千克 (欧盟标准Directive 1999/13/EC, SED) 最大值 313.0 克/升 (约 2.6 磅/加仑) (理论计算值)
推荐干膜厚度	100 - 200 微米 (4.0 - 8.0 密耳)
理论涂布率	7.0 米 ² /升 用于 100 微米 (281 英寸 ² /美制 加仑 用于 4.0 密耳) 3.5 米 ² /升 用于 200 微米 (140 英寸 ² /美制 加仑 用于 8.0 密耳)
指触干	2 小时
覆涂间隔	参见覆涂间隔时间表
完全固化时间	7 天

SIGMAPRIME® 700

高固态多用途环氧漆 700

混合后参数

储藏有效期	基料: 至少 12 月 储存于干燥和阴凉环境 固化剂: 至少 24 月 储存于干燥和阴凉环境
-------	---

备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 漆膜厚度和涂布率
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表

推荐底材状况与温度

浸没环境

- 裸钢或涂有未认可的无机硅酸锌车间底漆的钢板表面；喷砂清理达到国际标准ISO-8501-1的Sa2½级, 並粗糙度满足30-75微米 (1.2 – 3.0 密耳)
- 涂有确认可兼容的无机硅酸锌车间底漆涂层表面: 焊缝和车间底漆涂层破损或涂层失效部位, 应进行磨料喷射清理达到国际标准 ISO-8501-1的Sa2½ 级, 粗糙度满足30-75 µm (1.2-3.0 密耳); 在某些条件下, 也可接受动力工具打磨, 满足SPSS标准的Pt3级
- 涂有涂层的钢板表面；高压水喷射清理达到SSPC标准的VIS WJ2L级 (粗糙度满足30-75微米)
- 前期涂层表面必须洁净干燥, 已除尽了所有污染物

国际海事组织-海安会规范IMO-MSC215(82)要求适用于海水压载水舱和IMO-MSC.288(87)

要求适用于原油轮的货油舱 (仅为规定部位) :

- 裸钢；涂装前须先进行结构处理, 达到国际标准ISO-8501-3:2006的P2级, 边角打磨成半径为至少2毫米 (0.079 英寸) 的光滑圆弧状或3向切削打磨倒角或至少其它等效处理。
- 裸钢或涂有未认可的无机硅酸锌车间底漆的钢板表面；喷砂清理达到国际标准ISO-8501-1的Sa2½级, 並粗糙度满足30-75微米 (1.2 – 3.0 密耳)
- 涂有已经认证确定兼容的无机硅酸锌车间底漆的钢板表面；焊缝和车间底漆涂层失效或破损露裸部位应进行喷砂清理达到国际标准 ISO-8501-1的Sa 2½ 级, 且满足表面粗糙度 30 – 75 微米 (1.2 – 3.0 密耳): [1] 对于车间底漆已有IMO- PSPC 型式认可证书的完好涂层, 则没有额外要求；[2] 对于车间底漆尚无IMO- PSPC 型式认可证书的, 则也应对车间底漆完好部位进行喷砂清理, 达到国际标准 ISO-8501-1的Sa2级, 且至少清除70%的车间底漆漆膜, 同时满足表面粗糙度 30 – 75 微米 (1.2 – 3.0 密耳)。
- 颗粒度大小尺寸为3, 4, 5级的大灰尘在表面的清洁度为国际标准ISO 8502-3:1992的1级, 但任何肉眼可见的小颗粒灰尘则必须清除干净)。
- 前期涂层表面必须洁净干燥, 已除尽了所有污染物

大气暴露环境

- 裸钢；喷砂清理达到国际标准ISO-8501-1的Sa2½级, 粗糙度满足30-75微米或达到国际标准ISO-8501-1的St3级。
- 涂有车间底漆的钢材：处理至 SPSS标准的Pt3 级
- 管道内原有涂层必须先用铲刀和溶剂予以清除
- 镀锌件表面必须进行扫砂清理或其它拉毛方式粗化表面
- 镀锌件表面必须除尽各类油脂、可溶性盐和所有污染物。
- 前期涂层表面必须洁净干燥, 已除尽了所有污染物

底材温度和施工条件

- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上
- 在涂装施工和涂层固化过程中应确保底材温度高于摄氏 5°C (华氏41°F)
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保环境的相对湿度不超过 85%



SIGMAPRIME® 700

高固态多用途环氧漆 700

涂层体系的配套规范

- 用于船壳外板的水下部位和水线部位的防腐涂层 - 涂层配套体系信息表 SYSTEM SHEET 3101
- 用于船壳外板的水线和干舷部位的涂层体系 - 涂层配套体系信息表 SYSTEM SHEET 3102
- 用于甲板的涂层体系 - 涂层配套体系信息表 SYSTEM SHEET 3103
- 用于上层建筑和甲板舾装部件的涂层体系 - 涂层配套体系信息表 SYSTEM SHEET 3104
- 用于内部表面的涂层体系 - 涂层配套体系信息表 SYSTEM SHEET 3105
- 用于压载水舱的涂层体系 - 涂层体系信息表 SYSTEM SHEET 3106 (spec. 1)
- 用于干货舱的涂层体系 - 涂层配套体系信息表 SYSTEM SHEET 3107
- 用于舾装件和其它部位的涂层体系 - 涂层配套体系信息表 SYSTEM SHEET 3108

使用说明

混合体积比：基料：固化剂 = 80：20

- 在基料与固化剂组份混合后最好将漆料的温度调控到摄氏15°C (华氏59°F)以上,不然则可能需要额外添加稀释剂将漆料的粘度调整到适宜施工的粘稠状态。
- 过多添加稀释剂可能会导致湿膜的抗流挂性能降低和固化速度减慢。
- 稀释剂应在两组份混合后再添加

熟化时间

无需

混合后适用时间

8 小时 于 摄氏20°C (华氏68°F)

备注: 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间

有气喷涂

推荐稀释剂

稀释剂 91-92

稀释剂用量

0 - 10%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径

1.5 - 2.0 毫米 (约 0.060 - 0.079 英寸)

喷嘴压力

0.3 - 0.4 兆帕(约 3 - 4 大气压; 44 - 58 磅/英寸²)



SIGMAPRIME® 700

高固态多用途环氧漆 700

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂

稀释剂 91-92

稀释剂用量

0 - 15%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径

约 0.53 - 0.74 毫米 (0.021 - 0.029 英寸)

喷嘴压力

15.0 兆帕 (约 150 大气压; 2176 磅/英寸²)

刷涂/辊涂

推荐稀释剂

无需添加稀释剂

稀释剂用量

若现场确有需要, 则最多可添加5%体积比的稀释剂 91-92。

清洗溶剂

稀释剂 90-53

补充参数

漆膜厚度和涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
100 微米 (4.0 密耳)	7.0 米 ² /升 (281 英寸 ² /美制 加仑)
125 微米 (5.0 密耳)	5.6 米 ² /升 (225 英寸 ² /美制 加仑)
160 微米 (6.3 密耳)	4.4 米 ² /升 (178 英寸 ² /美制 加仑)
200 微米 (8.0 密耳)	3.5 米 ² /升 (140 英寸 ² /美制 加仑)

备注: 最大干膜厚度值: 在多道涂层重叠搭接部位, 难免局部偶尔出现涂层干膜厚度达到 2000 微米 (小面积) (如流水孔、边角、合拢焊缝等处)。当出现漆膜厚度超出该推荐的规定范围时, 请垂询庞贝捷公司。

SIGMAPRIME® 700

高固态多用途环氧漆 700

干膜厚度为160微米 (6.3密耳)涂层的覆涂间隔时间表

覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
覆涂多种双组份环氧漆	最短时间	15 小时	9 小时	4 小时	2.5 小时	1.5 小时
	暴露于受阳光照射环境下的最长时间	3 月	3 月	2 月	2 月	2 月
	暴露在不受阳光照射环境下的最长时间	6 月	6 月	6 月	4 月	3 月

备注: 表面应洁净干燥, 已除尽所有污染物。

干膜厚度为160微米 (6.3密耳)涂层的固化时间表

底材温度	表干	完全干硬	完全固化
摄氏5°C (华氏41°F)	6 小时	18 小时	21 天
摄氏10°C (华氏50°F)	4 小时	12 小时	14 天
摄氏15°C (华氏59°F)	3 小时	9 小时	7 天
摄氏20°C (华氏68°F)	2 小时	6 小时	5 天
摄氏30°C (华氏86°F)	1 小时	3 小时	5 天

备注: 在涂装施工和涂层固化期间必须确保持续顺畅的足量通风 (敬请参阅安全信息表 1433 和信息表1434)

混合后适用时间 (在适宜施工的粘度状态)

混合后漆料温度	混合后适用时间
摄氏15°C (华氏59°F)	10 小时
摄氏20°C (华氏68°F)	8 小时
摄氏30°C (华氏86°F)	4 小时

安全防范

- 涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表 1430, 1431 和相关的材料安全数据说明书
- 这是溶剂型涂料, 必须避免吸入漆雾和溶剂; 另外, 皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆。

全球适用

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective and Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则, 但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况, 敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。



SIGMAPRIME® 700

高固态多用途环氧漆 700

参考信息

• 转换表	敬请参见 信息表	1410
• 产品数据说明	敬请参阅 信息表	1411
• 安全指导	敬请参阅 信息表	1430
• 密闭场所安全和健康安全 爆炸危害 - 毒品危害	敬请参阅 信息表	1431
• 密闭舱室内的安全工作	敬请参阅 信息表	1433
• 通风技术指导	敬请参阅 信息表	1434
• 钢材表面处理	敬请参阅 信息表	1490
• 矿物磨料规范	敬请参阅 信息表	1491
• 相对湿度-底材温度- 空气温度	敬请参阅 信息表	1650
• PPG船舶与工业涂料的压载舱涂装工艺		

质量担保

庞贝捷涂料PPG保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为之合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商贸行为所作出明定或暗示的保证; 包括不遵循限制条件的滥用情况。任何针对特殊诉求或用途的其它保证, 不属此列范围, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此担保函申请索赔, 购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内, 同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日起壹(1)年之内, 以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题, 将有碍于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿!

责任限度

在各种情况下, 对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失, 庞贝捷涂料PPG都应免于追究诉讼责任 (无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为)。

本产品说明书上所涵盖的信息, 源自于我们确认为实验室的可靠试验, 但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入, 庞贝捷涂料PPG可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本产品的推荐或建议, 不论是技术文件, 还是对某项咨询的回复, 或其它方式, 我们都已做到竭尽所知, 数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的, 作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此, 确信购买者已照此履行了评估, 应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多, 并非我们庞贝捷涂料PPG所能控制。因此, 对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏, 庞贝捷涂料PPG都将不会承担责任 (除非另有书面协议有所规定可以例外)。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据, 都有可能致无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书, 购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings) 的官方网站: www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时, 应以英文原版为准。

依据某些国家的特定施工要求, 可以选用以下版本的产品:

条款编码 (Article code)	颜色	参考信息
245824	灰色	9515052150 (245344 基料, 245346 固化剂)
245825	红棕色	2008002150 (245345 基料, 245346 固化剂)
321760	绿色	4000002150 (321758 基料, 245346 固化剂)
267441	灰色	5000002200 (267438基料, 267440 固化剂)
267442	红棕色	2008002200 (267439 基料, 267440 固化剂)
269714	黄色/绿色	4009002200 (321758 基料, 267440 固化剂)
317126	红棕色	2008002200 (317121 基料, 317124 固化剂)
317127	灰色	5000002200 (317122 基料, 317124固化剂)
317128	黄色/绿色	4009002200 (317123 基料, 317124 固化剂)

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.



PPG Protective &
Marine Coatings

Bringing innovation to the surface.™